



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 60 Superior

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS 60 Polymer Superior is een universele lijm en constructievoegkit voor het verlijmen van alle soorten materialen behalve PE en PP. Zettex MS 60 Polymer kan toegepast worden op iedere ondergrond; is extreem veelzijdig en is het antwoord voor iedere verlijming.

Materiaal

MS polymeer.

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties.
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur.
- Krimpvrij.
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel en bacterie bestendig.
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.
- Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Overschilderbaar met het meeste water gedragen en 2k verfsystemen.

Toepassingen

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten. Kan door zijn veelzijdigheid alle soorten lijmen vervangen.

Verwerking

Lees voor het verwerken altijd de veiligheidsinformatie. Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Lijm eenzijdig aanbrengen met de Zettex Caulkgun op de te verlijmen materialen in rillen met een tussenafstand van 10 tot 20 cm. Aanbevolen wordt om geen dotten te gebruiken. Eventueel Zettex Primer Z-05 toepassen voor een verbeterde hechting. Eventueel Zettex Fixeerband toepassen om de materialen te fixeren. Na het aanbrengen materialen 24 uur de benodigde ondersteuning geven. Zettex MS 60 Polymeer eventueel afwerken met Zettex Easy Finish. Na het gebruik materialen schoonmaken met Zettex Profireiniger.

Leveringsvormen

- Koker 290 ml
- Worst 600 ml
- Vat 200 L

Kleur

Zwart, wit, grijs, Ral 9001, Beige, bruin, andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Systeemtoepassingen

Zettex Gevelverlijmingssysteem.

Certificaten

- EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- EN15651-3: XS3
- Emicode EC1 Plus
- Emission Certificate M1
- ISEGA Food graded
- A+ (Eurofins ISO 16000)



Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus	1.32MPa N/mm ²
Extrusiewaarde bij 3mm/4 bar	150 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	MS Polymeren
Uitharding	3mm per 24 uur
Dichtheid	1.58 gr/ml
Vloeiweerstand ISO 7390	<2mm
Rek bij breuk	400%
Bewegingsopname	25%
Treksterkte	2.6 n/mm ²
Hardheid	58 shore a
Huidvorming bij 23°C	10 minuten
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C