



Technische data

Spinvlies tape (Roof underlay) PP | AC | Zwart

Land van herkomst	Duitsland
Statistiek code	56031310

Drager						
Type	Spinvlies PP (Roof underlay)					
Dikte	100	μ (micron)				
Liner						
type	Bruin, gesiliconeerd papier					
Belijming						
Type	Gemodificeerd acrylaat, waterbasis					
Opbrengst	230	gr/m ²				
Samenstelling						
Dikte (zonder liner)	600	μ (micron)				
Temperatuur						
Service	-40	°C	t/m	100	°C	
Applicatie	-10	°C	t/m	40	°C	
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal (SS)	35	N/25mm			
Tolerantie						
5% op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld.						
Aanvullende opmerkingen						
Not to used below 10° roof pitch						
In overeenstemming met RohS						
Ja						
Reach						
EC regulation 1907/2006 Geen registratie nodig						

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00217 NL

Versie

001

Revisie datum

13-01-2023