



Technische data

Gaasband
Indoor | High Tack | Zelfklevend

Land van herkomst	Tsjechië
Statistiek code	70196500

Drager			
Type		Glasweefsel	
Gewicht	40	g/m²	
Maaswijdte	2,9 mm x 2,3 mm		
Lijm			
Type		Waterbasis acrylaat	
Samenstelling			
Gewicht	68	g/m²	
Mechanische eigenschappen			
Treksterkte	Breedte	>700	N/50mm
	Lengte	>450	N/50mm
Rek	Lengte	2 - 4	%
Tolerantie		5% op alle waarden	
Aanvullende opmerking(en)		Niet Alkali bestendig	
In overeenstemming met RohS		Ja	
Reach	EC regulation 1907/2006		Geen registratie vereist

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document

TDS-00500 NL

Versie

001

Revisie datum

01-09-2015