

ARTIKEL : PP 0203

PRODUCT : PRO-Paint Zink 97% Mat

Omschrijving

Zink 97% is een matte, zinkstofrijke spraycoating. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende zinkfilm die kan dienen als onderlaag voor alle verfsoorten. Voor de grootst mogelijke bescherming tegen corrosie. Toepassing in de staalbouw, het bijwerken van beschadigde delen. Voor het behandelen van uitlaten, verbindingstukken, bochten, pijpen, etc. Door zijn goede geleiding uitermate geschikt om te puntlassen. Hittebestendig tot 350°C.

Toepassingen

IJzer
Staal

Productkenmerken

Uitstekende kathodische corrosiewering	Sneldrogend
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden	Goede vulkracht
Goed puntlasbaar (hou rekening met zinkdamp)	Uitstekende hechting
De meest gebruikte zinkspray/ koudverzinker	

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Epoxy-ester
Kleur	:	Grijs (mat)
VOS-gehalte	:	Circa 54 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 46 m/m %
Hittebestendig	:	Tot 350°C
Verbruik	:	1 tot 2 m ² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 10 tot 15 minuten Kleefvrij na 20 tot 30 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. De zinkspray aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).