



Technische data

Maskingtape Washi LowTack

Land van herkomst	Japan
Statistiek code	48114120

Drager						
Type		Japans rijstpapier (Washi)				
Lijm						
Type		Solventbasis Acrylaat				
Samenstelling						
Dikte		77	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		60	°C	10 min.		
Applicatie		>10	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	1,02	N/cm			
Treksterkte	Lengte	48	N/15mm			
Rek	Lengte	4,7	%			
Specifieke eigenschappen						
UV-Bestendig		nee				
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						
In overeenstemming met RohS		Ja				
Reach		EC regulation 1907/2006		Geen registratie vereist		

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

Genoemde data is slechts ter informatie en Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend! Iedere toepassing heeft zijn eigen unieke eigenschappen, de kleinste wijzigingen in de grondstoffen samenstelling van een product kunnen de uitwerking van de tape beïnvloeden. Het advies is om bij iedere toepassing te testen op geschiktheid van de tape.



Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00033 NL
Versie	002
Revisie datum	16-11-2017