RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL






## HARD HAT® HITTEBESTENDIG VERFSPUITBUS

# Hittebestendige topcoat voor temperaturen tot 750°C.

- Voor continue belasting tot 650°C
- Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Ideaal op motoren, warmtekanons, ventilatoren, etc.
- Hanteerbaar na 3 uur (bij 20°C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® HITTEBESTENDIG VERFSPUITBUS

## OMSCHRIJVING
Hard Hat® Hittebestendige Aerosol 7715 en 7778 zijn hittebestendige coatings gebaseerd op een siliconen gemodificeerde alkydhars.

## AANBEVOLEN GEBRUIK
RUST-OLEUM Hard Hat 7715 en 7778 worden aangebracht op nieuw, blank staal of gestraald staal of goed voorbehandelde, gecoate oppervlakken zoals barbecues, stookgereedschap, hete lucht kanonnen, uitlaten, enz. RUST-OLEUM Hard Hat 7715 en 7778 zijn bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties. RUST-OLEUM Hard Hat 7715 en 7778 bieden bescherming tot een droge hitte van 750°C (piekbelasting) bij toepassing binnen of in een beschutte omgeving buiten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Glansgraad: | Zijdeglans |
| Corrosieklasse: | N / A |
| Hittebestendigheid: | Standaard tot 600°C (droog), korte piekbelasting tot 750 °C (droog) |

## DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%

| | |
|---|---|
| Kleefvrij: | 1 uur |
| Hanteerbaar: | 3 uur |
| Overschilderbaar: | binnen 1 uur of na 48 uur |
| Volledig uitgehard: | Laat het product 3 uur drogen bij kamertemperatuur en verwarm dan tot 150° C in stappen van max. 50° C / uur. Laat 24 uur afkoelen. Het product is nu volledig uitgehard. |

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
100 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
25 µm

## THEORETISCH VERBRUIK
2 m² per spuitbus bij 25 µm droog.

## PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

## ONDERGROND VOORBEHANDELING
Vet, olie, vuil, losse roest, losse coatings en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Nog intacte, oude verflagen schuren om een goede hechting te krijgen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus boven 0°C.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

## VERDUNNING & APPLICATIE: SPUITBUS
Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop ingedrukt is om zakkers te voorkomen. Met tussenpozen van enkele minuten, verscheidene dunne lagen aanbrengen om een goede laagdikte te krijgen. Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om ventiel te reinigen.

## OPMERKINGEN
RUST-OLEUM Hard Hat 7715 en 7778 werken tevens als grondlaag en kunnen niet worden aangebracht over niet hittebestendige grondlagen of coatings.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|---|---|
| VOC gehalte: | 650 g/l |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

## HOUDBAARHEID
Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 22/06/2026

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu