

Verwerkings- en uithardingstijden Injectiemortel FIS V Plus

FIS VW Plus (winterversie)

FIS V Plus

FIS VS Plus (zomerversie)

Temperatuur van de ondergrond

Maximale verwerkingstijd t_{work}

Minimale uithardingstijd $t_{cure}^{1)}$

[°C]	Maximale verwerkingstijd t_{work}			Minimale uithardingstijd $t_{cure}^{1)}$					
	FIS VW Plus [min.]	FIS V Plus [min.]	FIS VS Plus [min.]	FIS VW Plus		FIS V Plus		FIS VS Plus	
				[uur]	[min.]	[uur]	[min.]	[uur]	[min.]
-10 – -5 ²⁾	–	–	–	12	–	–	–	–	–
> -5 – 0 ²⁾	5	–	–	3	–	24	–	–	–
> 0 – +5 ²⁾	5	13	–	3	–	3	–	6	–
> +5 – +10	3	9	20	–	50	–	90	3	–
> +10 – +20	1	5	10	–	50	–	60	2	–
> +20 – +30	–	4	6	–	–	–	45	–	60
> +30 – +40	–	2	4	–	–	–	35	–	30

1) In vochtige of watergevulde boorgaten dient de uithardingstijd verdubbeld te worden.

2) Min. kokertemperatuur +5 °C